

Bona Gapmaster

Teknisk datablad

Fuging



Produkt beskrivelse

Bona Gapmaster er en silikonfri, akrylbasert fugemasse for tetting av hull og sprekker i tregulv og mot f.eks. gulvlistor og terskler. Produktet er tilgjengelig i 10 forskjellige farger og kan behandles med alle Bona oljer og lakker når det er tørt. Gapmaster er permanent elastisk (15% maksimal bevegelse), løsemiddelfri og luktfri.

Fordeler

- Permanent elastisk
- Løsemiddel-, isocyanat-, og silikon fri
- Luktfri
- Sitter godt på treverk og seg selv
- Fester godt både kortsiktig og over tid
- Kan slipes og behandles med alle typer lakk og oljer

Tekniske Data

Produkttype:	Permanent elastisk akryl fugemasse
Maksimal strekkevne:	15 %
Påføringstemperatur:	Min. +5 til maks. +35°C
Densitet (DIN EN ISO 2811-1):	1,57 ± 0,05 g/cm ³
Overflatetørr(23C /50% rF):	Etter ca 10 minutter
Forbruk:	310 ml er nok til fuging av ca 12 løpemetere fuger på 5 x 5 mm eller ca 3 løpemetere fuger på 10x10mm
Tørketid:	Ca. 18-24 timer ved at 23°C /50 % rF (Produktet tørker ved uttørring. Høy luftfuktighet, lav temperatur og fugedybde på mer enn 15mm kan vesentlig forlenge tørketid eller forringe fugen).
Verktøy:	Manuell, batteridrevet eller pneumatisk skjelett pistol
Holdbarhet:	Min. 2 år i uåpnet originalemballasje
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under +5°C eller overskride +40°C under lagring eller transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere behandles i samsvar med lokalt regelverk
Forpakning:	12 x 310 ml / Kartong

Ytterligere produktinformasjon er tilgjengelig i sikkerhetsdatablad.

Forberedelser

Fugeflaten må være fast, tørr og fri for støv og fett. Minst en av overflatene som skal fuges må være absorberende eller diffusjonsåpen. Før fuging fjernes skitt, evt. slipemiddelrester og evt. impregnering. Ved rehabiliteringsprosjekter med gammel fugemasse, rester av maling eller løs maling må dette fjernes fullstendig. Fugen bør ha egnet og riktig dimensjonert bunnfylling (f.eks. etafon, tape osv.) for å hindre feste i bunnen av fugen da dette begrenser fugens bevegelse og kan gi uønsket sterk binding mellom flatene. For å oppnå en presis fuge, anbefaler vi maskering av kantene med teip før påføring.

Utførelse

1. Kutt tuppen av påføringsmustykket med en skarp kniv. Tilpass kuttet til størrelsen og vinkelen på fugen.
2. Påfør en sammenhengende streng og påse at begge siden fylles godt opp slik at nødvendig feste oppnås og luftlommer unngås.
3. Umiddelbart etter påføring kan fugen jevnes ut med en sparkel eller en våt finger.
4. Eventuell maskeringstape fjernes omgående.

Ferskt produkt kan fjernes med en fuktig klut. Rengjør verktøy med vann umiddelbart etter bruk. Herdet produkt må fjernes mekanisk. Gjenværende rester kan bli myknet med vann og deretter tørkes av. Under tørking vil fargen endres noe. Ved fuging av gulv som senere skal slipes anbefales en liten overfylling som senere bortslipes. La massen tørke minst et døgn før sliping.

Tilgjengelige farger:

Hvit, lønn, ask/furu, lys bøk, mørk bøk, mørk eik, lys eik, kirsebær, røkt eik og wenge.

Fuging



BONATECH

GAP MASTER

Gap Master for parquet

- high and enduring flexibility
- can be sanded and overcoated
- free from solvents
- fast drying

available in 10 different shades, silicone free

white	maple light ash birch	ash/fir ash, fir pine	beech light light beech	beech dark dark beech, kambala merbau
oak dark dark oak	oak light light oak	cherry cherry, steamed beech, teak	bog-oak bog-oak smoked oak	wenge wenge dark exotic wood

Bona

Informasjonen som er gitt i dette datablad er så fullstendig som mulig etter vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sikre at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og stedlige forhold før bruk. Bona kan bare garantere levert produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Hvis du er i tvil foreta en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.

Dette datablad er produsert 14.11.2013 og erstatter alle tidligere utgaver.
Side 2