

Bona Rich Tone

Teknisk datablad

Bona Rich Tone er en forbehandling for eikeparkett som skaper en dyp, mørk brun farge og gir inntrykk av røkt eik. Overflaten må senere behandles med Bona Craft olje og/eller Bona Hard Wax Oil avhengig av den ønskede fargeeffekt og graden av beskyttelse som er nødvendig. Det er mulig å forsterke eller endre fargen på Bona Rich Tone ved tilsetning av opp til 5% Bona MixColour.

- Lett å påføre og tørker fort
- Vannbasert og fullstendig uten lukt

Tekniske data

Produkttype:	Alkalisk dispersjon, pigmentert
Utblanding:	Skal ikke utblandes
Tørketid:	- Mellom strøk: 1-2 timer* - Før oljing: 5-10 timer* <i>*under vanlige innendørs forhold, 20°C/60% R.F. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.</i>
Påføringsverktøy:	Oljeapplikator eller bred pensel
Rekkevne:	Ca 8-10 m ² /liter Avhengig av tresort
Sikkerhet:	Uklassifisert
Brannfare:	Nei
Rengjøring verktøy:	Vask med såpe og vann. Tørkede produktrester kan skrubbes av med såpe og vann.
Lagring:	Minst 3 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Lagring/transport:	Temperatuen må ikke falle under +5°C eller overskride +25°C under lagring eller transport.
Avfall:	Produktrester og tomemballasje behandles i hht. lokale forskrifter.
Forpakning:	3 x 5 liter

Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at produktet holder romtemperatur og rist kannen kraftig før bruk. Optimale forhold er mellom 20-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet.

Minimumstemperaturen for bruk er 16°C.

Behandlingsforslag

Påføring på bart treverk

Alternativ 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Alternativ 2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Behandling



Bona®

GULVKOMPAGNIET

Bona Rich Tone

Teknisk datablad

Påføring

1. Ved hjelp av en oljeapplikator eller bred pensel påføres ett strøk Bona Rich Tone i treverkets retning (8-10 m²/liter (120-100 g/m²). Overlapp vått-i-vått.
2. Dersom man ønsker en mer intens farge eller har fått ujevnheter med første påføring kan et strøk til påføres etter ca 1-2 timer.
3. La gulvet tørke 5-10 timer
4. Puss forsiktig gulvet med en Bona Scrad Pad påsatt en pussemaskin (ca 150rpm) Beveg maskinen raskt og systematisk.
5. Støvsug gulvflaten omhyggelig
6. Beskytt overflaten enten med Bona Craft Oil eller Bona Hardwax Oil, se seksjon "Behandlingsforslag". La gulvet tørke over natten mellom hver påføring.

Vedlikehold

Bona Rich Tone skal aldri benyttes som toppbehandling.

Viktig informasjon

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Behandling



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET