

Bona Traffic HD

Teknisk datablad

Vannbasert lakk med en ekstremt rask herding og med mulighet for full trafikkbelastning allerede etter 12 timer. Et ideelt valg for butikker og offentlige steder hvor minimal nedetid er prioritert og høyest mulig holdbarhet og slitestyrke er nødvendig. Produktets lave avgassing og lite lukt gjør det mulig å bruke uten et tilstøtende lokaler må frigjøres, og sikrer at det ikke er noen langvarig lukt etter behandling. Bona Traffic HD er utviklet for bærekraftige resultater for gulvet og miljøet med kompromissløs motstand mot riper, skrapemerker og kjemikalier.

- Minimal nedetid – i full drift igjen etter 12 timer
- Ekstremt høy slitestyrke
- EC1R^{Plus} klassifisert for svært lave utslipp
- Egnet for lakkering av fabrikk-lakkerte gulv (Se egen framgangsmåte)
- Tilfredstiller EN 14904:2006 (Friksjonskrav for bruk på idrettsgulv)

Tekniske data

Type lakk	2-komponent vannbasert polyuretan lakk
Tørrestoffinnhold:	≈32%
VOC:	maks 52 g/liter (inkl. herder)
Slitestyrke:	1-2 mg/100 omdreininger (SIS 923509)
Glans (ved 60°):	Silkematt ≈ 40, Matt ≈ 20, Ekstra Matt ≈ 11
Blandingsforhold:	1 del Traffic HD Herder til 1 liter Traffic HD (8 vol%)
Brukstid:	Maksimalt 1 time ved 20°C (kortere hvis det er varmere)
Utblanding:	Hvis nødvendig, bland ut med inntil 4% Bona Retarder for senere tork
Tørketid, opptil:	Klar for sliping/overlakkering: 2-3 timer* - Fullt bruk: 12 timer* - Tildekking etter: 3 dager** <i>*under normale klimatiske forhold, 20 °C/60% R.F.</i> <i>** Er gulvet behandlet med Bona Create eller Bona Prime Deep, bør det få tørke i 7 dager under gode klimatiske forhold før det tildekkes..</i>
Påføringsverktøy:	Bona Rulle
Rekkevne:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) pr strøk
Sikkerhet:	Lakk: Uklassifisert Herder: Klassifisert (se Sikkerhetsdatablad)
Rengjøring	Tørk verktøy fri for gjenværende lakk før rengjøring med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
Oppbevaringstid:	Minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 ° C eller overstige + 25 ° C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.
Forpakning	3 x 4,95 liter inkl. herder (36 esker per pall)

Forberedelser

Før påføring må overflaten forbehandles med en vannbasert primer fra Bona, evt. Bona Craft Oil 2-K. Sørg for at gulvet er akklimatisert til sitt sluttbruker miljø, godt slipt, tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning. Påse at lakk og herder holder normal romtemperatur.

Optimale påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter og lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Minimum temperatur for bruk er 13C.

Lakkering



Godkjenninger:



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Traffic HD

Teknisk datablad

Lakkering



Behandlingsforslag

Ubehandlet tre:

- 1x Bona vannbasert Primer
- Lett sliping med P150
- 2-3x Bona Traffic HD

Tidligere lakkerte flater:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Traffic HD

NB: Det anbefales ikke å bruke mer enn to fulle strøk per dag på grunn av fare for overdreven tresvelling. Sørg for god ventilasjon under tørking. Dårlige tørkeforhold kan føre til en svekket lakkfilm med nedsatt heft

Påføring

1. Rist kannen og tilsett en flaske Traffic HD herder. Umiddelbart etter ristes blandingen grundig i 1 minutt og sett deretter på det vedlagte filteret. Hvis man skal blande små mengder av lakk - hell den nødvendige mengden av lakk i en egen boks. 1 liter av lakk svarer til en del av herderen. 2 liter til to deler osv. Blanding av lakk / herder bør brukes snarest, eller i det minste i løpet av 1 time. Ved blanding av mindre kvanta tilbyr Gulvkompagniet en praktisk blandeflaske med ferdig måleskala påtrykket. Kontakt vårt ordrekontor for mer info.
2. Påfør lakken ved hjelp av en Bona Rulle. Rull ut med en jevn, flytende bevegelse vekselvis mot og med veden, unngå dammer og "helligdager". Alltid ha nok lakk i rullen for å unngå overlapping og skjøter. La det tørke skikkelig før du påfører ytterligere lag. Regn med noe lengre tørketid for hvert lag som påføres.
3. Dersom nødvendig, gjør en mellomsliping med en slipenetting eller en Bona Scrad Pad System korning P150 (eller finere) og fjern støvet omhyggelig før du påfører et siste lag med lakk. Merk: Hvis det forgående lag med lakk har fått mer enn 24 timer tørketid er alltid en mellomsliping nødvendig.

Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter den siste påføringen og kan tas i full bruk etter 12 timer. La overflaten tørke i minst tre dager før du dekker med tepper eller annet. Unngå også å plassere tunge gjenstander og unngå fuktig mopping gulvet i løpet av denne tiden.

Merk: Hvis Traffic HD har blitt kombinert med Bona Prime Deep må overflaten få herde i en uke før den dekkes til.

Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en microfiber pad. For vedlikehold kan gulvet etterbehandles periodisk med flere strøk lakk. Dette vil gjenopprette det opprinnelig utseendet på gulvet og forlenge tiden det tar før gulvet må slipes helt ned. Hyppigheten av denne operasjonen kan bli sterkt redusert dersom Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher påføres med jevne mellomrom.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner finnes på www.bona.com/floorcare

Viktig informasjon

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET